

	Composición de los guantes					
	Látex	Neopreno	Nitrilo	Butilo	PVC	PVA
Compuesto Químico						
Ácidos Inorgánicos						
Ácido Crómico	M	R	R	B	B	M
Ácido Clorhídrico 38%	B	E	B	B	E	M
Ácido Fluorhídrico 48%	B	E	B	B	B	M
Ácido Fosfórico	B	E	B	B	B	M
Ácido Nítrico 70%	M	B	I	B	R	M
Ácido Nítrico fumante (humos rojos)	NC	I	I	NC	I	M
Ácido Nítrico fumante (humos amarillos)	NC	I	I	NC	I	M
Ácido Sulfúrico 95%	E	E	R	B	R	M
Ácidos Orgánicos						
Ácido Acético	E	E	B	B	B	M
Fórmico	E	E	R	B	E	I
Alcoholes						
Alcohol Butílico	E	E	B	B	B	R
Alcohol Etilico	E	E	B	B	B	R
Alcohol Metílico	E	E	B	B	B	R
Aldehidos						
Acetaldehido	B	E	B	B	B	R
Denzaldehido	R	R	R	B	R	B
Formaldehido	E	E	B	B	B	I
Caústicos						
Hidróxido de Amonio	E	E	B	B	E	M
Hidróxido de Potasio 50%	E	E	B	B	B	M
Hidr'xido de Sodio 50%	E	E	B	B	B	M
Aminas						
Anilina	R	R	B	B	B	R
Dietilamina	R	B	E	NC	R	R
Hidracina	B	R	B	NC	B	M
Disolventes Aromáticos						
Benzol	M	I	B	NC	I	E
Destilados de Alquitrán de hulla	M	R	B	NC	R	E
Estireno	M	R	B	NC	I	E
Tolueno	M	M	E	M	B	E
Xileno	M	I	B	R	M	E
Disolventes Acetonas						
Acetona	E	B	I	B	I	R
Metil etil cetona	E	B	R	B	M	E
Metil isobutil cetona	E	B	R	B	R	B

E = Excelente
 B = Bueno
 R = Regular
 I = Inferior
 M = Malo
 NC = No comprobado

	Composición de los guantes					
	Látex	Neopreno	Nitrilo	Butilo	PVC	PVA
Compuesto Químico						
Disolventes Clorados						
Cloroformo	M	B	B	R	M	E
Cloruro de Metilo	R	B	B	NC	M	E
Percloro Etileno	M	M	B	M	M	E
Tetracloruro de Carbono	M	R	B	M	R	E
Tricloroetileno t.c.e.	M	B	B	NC	M	E
Disolventes derivados del Petróleo						
Hexano	M	R	E	NC	R	E
Keroseno	M	B	E	M	R	E
Pentano	R	B	E	M	M	E
Disolventes varios						
Acetato de Etilo	I	B	B	B	M	I
Acetato de Propilo	B	B	B	B	I	B
Acilonitrilo	B	B	R	B	I	E
Bromuro de Metilo	R	B	B	NC	M	E
Disolventes de pintura	R	B	B	NC	R	E
Freón 11, 12, 21 22	M	B	I	NC	R	E
Otros productos						
Aceite de corte	I	E	B	M	B	R
Baños electrolíticos	E	E	B	I	E	M
Barniz para madera (tung oil)	M	B	B	NC	R	E
Decapantes para pintura y barnices	R	B	B	NC	M	B
Diisocianato de Tolueno	B	R	B	NC	M	B
Disulfuro de Carbono	M	R	B	M	R	E
Etilenoglicol	E	E	B	B	B	B
Glicerina	E	B	B	B	E	R
Grasas animales	E	B	B	NC	B	E
Peróxido de Hidrógeno 50% (agua oxigenada)	B	B	B	B	R	I
Resinas de Epoxi	E	E	B	B	E	E
Tintas de imprimir	B	E	E	NC	I	E
Trinitolueno	B	B	B	B	E	E
Trementina	M	B	E	M	B	E

E = Excelente
 B = Bueno
 R = Regular
 I = Inferior
 M = Malo
 NC = No comprobado